

サビの上から塗れる強力浸透性

サビ止め液 P-1

特殊変性ポリウレタン系の樹脂を主成分とし、サビ中の電解液（凝縮水分等）や生成された水酸基と反応硬化し、更に組成中のキレート配位子が、溶出している鉄イオンをもとらえて封鎖することで、サビの要因をすべて取り除きます。しかもサビ自身の微細なひび割れに浸透し、反応した硬化層は、特異な耐性を持ち、各種の腐食因子の侵入を阻止し、重進行腐食素地を強固な不活性固定層に転化します。

特徴

サビと反応してサビを固定し、安定した固定層に変えて、長期防食の下地を造ります。サビの上から塗るだけでサビを強力に押さえます。酸・アルカリに強く、温度（-40 ~ +150）の影響を受ける環境でも耐性を発揮します。低温時（1℃以上）での作業性、硬化性に優れています。乾燥後の表面硬度が強い上、耐摩耗性に優れ、衝撃にも強く、ネジ部にも使用できます。鉄素地は勿論、亜鉛メッキ面サビ部への補修にも適応します。刷毛で簡単に塗れます。塩ビ系以外の塗料で上塗りできます。

用途

タンク、タンク呑口ネジ、検尺口、タンク外周及び、下部アングル周り、曇洗機、機械器具、プラント類、配管類の外側面及び架台、その他あらゆる鉄部。化学工場、船舶のタンク類、上層部、デッキ、ハッチカバー、製鉄工場、製紙工場等の、屋外各施設。橋梁、港湾施設、浮標、水門等。

容量

各種缶入り 500g / 4kg / 18kg

注意

浮き上がったサビは、ワイヤーブラシ等で取り除いてからお塗り下さい。空気中の湿気と反応しますので必要量だけ小出しにして使用し、残りは缶に戻さないで下さい。使用後の刷毛は、シンナー等で洗って下さい。サビ止め液には混入しないよう充分ご注意下さい。ラッカーシンナーを薄め液としては、使用しないで下さい。白濁したサビ止めは効果が落ちますので使用しないで下さい。タンク内補修の下処理には使用しないで下さい（接着強度が、エポキシ系補修剤より落ちます）。大気中の作業でも、できるだけ塗料の蒸気を吸い込まない方法をとって下さい。一般の溶剤型塗料と同様に、危険物として取り扱い、換気には、十分注意して下さい。乾いた処理面に浸透、含浸させ、湿面及び湿度が80%以上の場合は使用しないで下さい。換気状態の良い、冷暗所にて貯蔵・保管して下さい。



有限会社塚本鑛吉商店
K. TSUKAMOTO CO., LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033
電話 東京(03)3551-5501(代表)
FAX 東京(03)3551-5021
E-mail : info@k-tsukamoto.co.jp

販売店